



## Polipropileno com 22% de Carga Mineral

**Características**

O produto TRM-CC-0037/PR é um composto de Polipropileno de médio índice de fluidez, desenvolvido para injeção de peças que necessitem de boa rigidez e resistência térmica.  
Material não tóxico, inerte quimicamente e insolúvel em solventes comuns.

Apresenta excelente processabilidade e alta resistência ao impacto.

O composto é fornecido em embalagens de 25 Kg. Por padrão, é fornecido na cor preta. Outras cores poderão ser desenvolvidas sob consulta.

O produto deve ser armazenado em local seco, com ventilação adequada e protegido da luz solar.

**Processamento**

Faixa de temperatura recomendada para processamento: entre 190° e 250° C.

Temperatura do molde: entre 35°C e 50°C.

É recomendada a secagem do material antes da moldagem.

**Aplicações**

Injeção de peças para aplicações externas que necessitem de alta resistência ao impacto.

**Propriedades do Material Injetado**

Ensaio	Unidades	Método	Valores Típicos
Índice de Fluidez (230°C/2,16 Kg)	g/10 min	ASTM D 1238	22,5 ± 2,5
Teor de Cinzas	%	ASTM D 297	18 ± 2,0
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792	1,05 ± 0,05
Resistência ao Impacto Izod 23°C	J/m	ASTM D 256	≥ 75
Resistência à Tração na Ruptura	MPa	ASTM D 638	≥ 20
Alongamento	%	ASTM D 638	≥ 10
Ponto de Amolecimento Vicat	°C	ASTM D 1525 (10N/Taxa A)	≥ 140
HDT	°C	ASTM D 648 (455kPa)	≥ 80

**Notas**

Valores referentes a índice de fluidez e teor de carga são rastreáveis. Os demais são valores de referência.

A TRM® Resinas Termoplásticas reserva-se o direito de alterar ou interromper a produção do produto descrito a qualquer momento.

As informações contidas neste boletim são prestadas de boa fé, porém possuem caráter estritamente informativo, não representando garantia implícita ou explícita da performance do produto.

A serventia deste produto deverá ser comprovada em testes que representem fidedignamente as características de uso do produto final

As condições de processo de moldagem influem de forma direta nas características do produto final.



Sistema da Qualidade  
Certificado

**TRM® Resinas Termoplásticas Indústria e Comércio Ltda.**

Sede: Rua Max Mangels Sênior, 303 - Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo  
CEP 09895-510 - Telefone: 55 11 2168-8888 - Fax: 55 11 2168-8807

\*\*\* Filial: Avenida Leste, quadra B - Poloplast - Camaçari - Bahia  
CEP 42801-170 - Telefone: 55 71 2102-2950 - Fax: 55 71 2102-2978

\*\*\* em fase de certificação