



TRM-CC-0043/NT

Índice de Fluidez: 3,0 g/10'

Polipropileno com 40% de Carga

Características

O produto TRM-CC-0043/NT é um Polipropileno com baixo índice de fluidez, na cor natural, desenvolvido para extrusão de chapas e injeção de peças.

Material não tóxico, inerte quimicamente e insolúvel em solventes comuns.

Apresenta excelente processabilidade.

O composto é fornecido em embalagens de 25 Kg. Por padrão, é fornecido na cor natural. Outras cores poderão ser desenvolvidas sob consulta.

O produto deve ser armazenado em local seco, com ventilação adequada e protegido da luz solar.

Processamento

Faixa de temperatura recomendada para processamento: entre 190° e 250 °C.

Temperatura do molde: entre 35°C e 50°C

É recomendada a secagem do material antes da moldagem

Aplicações

Indicado para injeção de peças e extrusão de chapas para termoformagem.

Propriedades do Material Injetado

Ensaio	Unidades	Método	Valores Típicos
Índice de Fluidez (230° C / 2,16 Kg)	g/10 min	ASTM D 1238	3,0 ± 1,0
Teor de Carga	%	ASTM D 297	40 ± 2
Densidade	g/cm ³	ASTM D 792	1,22 ± 0,04
Resistência ao Impacto Izod 23°C	KJ/m ²	ASTM D 256	≥ 10
Resistência à Tração na Ruptura	MPa	ASTM D 638	≥ 22
Resistência a Flexão (força)	MPa	ASTM D 790	≥ 46
Alongamento	%	ASTM D 638	≥ 8
Ponto de Amolecimento Vicat	°C	ASTM D 1525 (10N/Taxa A)	≥ 140
HDT	°C	ASTM D 648 (455kPa)	≥ 120

Notas

Valores referentes a índice de fluidez rastreáveis. Os demais são valores de referência.

A TRM® Resinas Termoplásticas reserva-se o direito de alterar ou interromper a produção do produto descrito a qualquer momento.

As informações contidas neste boletim são prestadas de boa fé, porém possuem caráter estritamente informativo, não representando garantia implícita ou explícita da performance do produto.

A serventia deste produto deverá ser comprovada em testes que representem fidedignamente as características de uso do produto final

As condições de processo de moldagem influem de forma direta nas características do produto final.



Sistema da Qualidade
Certificado

TRM® Resinas Termoplásticas Indústria e Comércio Ltda.

Sede: Rua Max Mangels Sênior, 303 - Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo
CEP 09895-510 - Telefone: 55 11 2168-8888 - Fax: 55 11 2168-8807

*** Filial: Avenida Leste, quadra B - Poloplast - Camaçari - Bahia
CEP 42801-170 - Telefone: 55 71 2102-2950 - Fax: 55 71 2102-2978

*** em fase de certificação



TRM-CC-0043/NT

Índice de Fluidez: 3,0 g/10'

Polipropileno com 40% de Carga